

## Antipelėsinis sanuojantis tinkas „Schimmel Sanierputz“

### Bendra informacija

Antipelėsinis sanuojantis tinkas „Schimmel Sanierputz“ dėl didelio vandens imlumo ypatingai tinka drėgnų patalpų oro drėgnumo laipsnio normalizavimui. Paviršiuje susidaręs drėgmės kondensatas tuoj pat sugeriamas. Tai išbandyta sanacijos (išgydomoji) priemonė nuo pelėsių apnikimo. Šis natūralių mineralinių medžiagų antikondensacinis tinkas yra vienintelis šios rūšies biologinis statybinis produktas.

### Savybės

- milteliai maišomi su vandeniu;
- baltas, grynai mineralinis aukštos kokybės skiedinių grupės P1a tinkas iš orinių kalkių, marmuro miltelių ir išpūstų taip vadinamų „išplėstų vermikulitų“ [(pranc. *vermiculite* < lot. *vermiculus*–kirmėlaitė), mineralas, magnio ir geležies aliumosilikatas];
- grūdelių maks. dydis 1,5 mm;
- vandens imlumas 1,0 l / m<sup>2</sup>, esant 3 mm sluoksnio storiui;
- turi difuzinių savybių;
- be konservantų;
- galima tonuoti iki 5% svorio žemės ir mineraliniais pigmentais;
- daugelį kartų galima dengti Kreidezeit kalkinius dažais „Sumpfkalkfarbe“.

### Vartojimas

Tinka visiems mineraliniams, tvirtiems, sugeriantiems, neturintiems laisvų dalių, vidaus paviršiams, pvz., padengtiems kalkių, kalkių ir cemento, kalkių ir gipso, cemento tinku, o taip pat mūro ir akmens paviršiams. Netinka dengti gipso tinko, gipso kartono, gipso plaušo plokštes. Dažymui naudoti išimtinai Kreidezeit kalkinius dažus „Sumpfkalkfarbe“ (Art. 886, 888), nes kita dažymo struktūra pakenktų tinko funkcionavimui.

### Sudėtis

Marmuro kalkių hidratas, marmuro grūdėliai, „išplėsti vermikulitai“, celiuliozė.

### Tinko sumaišymas

Miltelius išmaišyti nustatyta švara šalto vandens kiekyje, naudojant dažų maišytuvą (gręžtuvą su maišikliu). Leisti apie 15 min. išbrinkti ir prieš naudojimą dar kartą gerai išmaišyti.

### Vandens poreikis

0,50-0,55 l / kg miltelių. Paruoštas tinkas natūraliai tirštėja. Geriausiai tinką iki reikalingo klampumo konkrečiam paviršiu maišyti vietoje ir vandens kiekį galima, reikalui esant, šiek tiek padidinti.

### Paviršiaus paruošimas

Pagrindas privalo būti švarus, sausas, tvirtas, neriebaluotas, neturėti dažus praleidžiančių ir dažančių medžiagų;

- sugertiančius pagrindus reikia prisotinti švariu vandeniu, geriausiai kalkiniu aglomeruotu vandeniu „Sinterwasser“ (Art. 169);
- senus nelaikančius dažus pašalinti;
- tapetų klijų likučius kruopščiai nuplauti;
- byrančius paviršius nuodugnai nušluoti;
- nubėgimus rišamosiomis medžiagomis įsodrintose vietose pašalinti;
- alyvos likučius nuo betono pašalinti;
- silpnai besilaikančią tinką bei mūrą nuardyti ir atitinkamomis medžiagomis atstatyti;
- pelėsiams apimtus plotus nuvalyti sodos šarmu „Sodalauge“ (Art. 993).

### Tinkavimas

Tinkas „Schimmel Sanierputz“ dengiamas ant sudrėkinto pagrindo paprastai, naudojant nerūdijančio plieno glaistikį arba „dantyta“ mente.

**Patarimas.** Tinką užmetant ir tuoj pat išlyginant „dantyta“ mente (8 x 8 mm) gaunamas apie 3 mm storio sluoksnis. Sustingus, būtina pašiaušti kempine.

**Ypatingas nurodymas.** Tinkas rišimosi laikotarpiu (2-3 dienos) turi džiūti lėtai, todėl būtina 1-2 kartus lengvai sudrėkinti. Imtis džiūvimą lėtinančių priemonių. Skersvėjai ir tiesioginiai saulės spinduliai neleistini. Tinkavimo ir tinko kietėjimo metu privaloma ne žemesnė kaip 7°C temperatūra. Maksimalus sluoksnio storis 5 mm. Geriausi rezultatai pasiekiami, esant aplinkos temperatūrai 8-20°C.

### Pakuotės

Art. 168.1 2,5 kg;  
art. 168 25 kg.

### Suvartojimas

1 maišo (25 kg) miltelių pakanka 8-9 m<sup>2</sup> (3 mm storio sluoksniui), atitinkamai apie 1,0-1,2 kg / m<sup>2</sup> tinko storio 1 mm.

### Įrankių valymas

Įrankius reikia tuoj pat po darbo išplauti vandeniu.

### Laikymas

Vėsioje (>0°C) sausoje vietoje laikomi milteliai gali būti patvarūs mažiausiai 2 metus. Sumaišytas tinkas uždengtas folija gali būti laikomas dar keletą dienų.

### Utilizacija

Skystus likučius į nuotekų sistemą nepilti. Sausus galima išmesti į buitinių atliekų konteinerį, o tuščią tarą priduoti į antrinių žaliavų surinkimo punktą.

### Ženklinimas

Xi, dirginantis.

### Darbo saugos nurodymai

Produktas yra šarminis, dirgina odą, akis ir gleivinę. Rimtas pavojus akims. Dirbant būtina naudoti apsauginius akinius ir pirštines. Odos apsaugai naudoti riebių kremą. Patekusius ant odos tinko purslus nuplauti vandeniu. Patekus į akis, tuoj pat plauti jas su atmerktais vokais keletą minučių po tekančio vandens srove ir kreiptis į gydytoją. Neįkvėpti dulkių. Galimi alergijos gamtinėms medžiagoms atvejai. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.