

Celiuliozės gruntas „Vega Grundierung“

Bendra informacija

Celiuliozės grunte „Vega Grundierung“ rišamoji medžiaga–augalinis kazeinas (augalinis baltymas). Sodos ištirpdytas augalinis kazeinas virsta augaliniais klijais, rišamąja priemone. Augalinis kazeinas išgaunamas iš baltymus kaupiančių ankštinių augalų (*leguminų*), kaip žirniai, kukurūzai, lubinai, pupos. Produktas gaminamas miltelių pavidalu, dėl to sumažėja transporto ir įpakavimo išlaidos, prailgėja patvarumo laikas ir nereikia cheminio konservavimo. Bespalvis, skaidrus gruntas plačiai naudojamas prieš sekančius dažymus ir tinkavimą plonu sluoksniu pastatų viduje, naudojant „Vega Wandfarben“ dažus bei tinką.

Vartojimas

Gruntavimui tinka neapdorotas molio, kalkių, kalkių cemento ir gipso tinkas, gipso kartonas ir gipso plaušo plokštės, akmuo, betonas. Netinka lygiems, nesugeriantiems paviršiams ir pastoviai drėgnumui pagrindams.

Savybės

- milteliai, tirpstantys vandenyje;
- turi gerų drėgmės patekimo į pagrindą ir pasišalinimo iš jo savybių;
- sustiprina lengvai byrančius pagrindus;
- labai gerai įsigeriantis;
- bespalvis, skaidrus;
- lengvai naudojamas;
- labai ekonomišką;
- turi labai gerų difuzinių savybių;
- be konservantų;
- likučius galima kompostuoti.

Sudėtis

augalinis kazeinas, silicio rūgštis, soda.

Įrankiai

Geriausiai tinka fasadiniai teptukai ir šepetėliai iš natūralių šerių. Negalima grunto purkšti arba dengti voleliu.

Paviršiaus paruošimas

- Paviršius privalo būti sugeriantis ir švarus, sausas, neriebaluotas, tvirtas, neturėti dažus praleidžiančių ir dažančių medžiagų;
- seni nelaukiantys dažai pašalinti, tapetų klijų likučiai kruopščiai nuplauti;
- nuo paviršių kruopščiai nuvalytos dulkės, byrantys paviršiai nuodugnai nušluoti;
- senas dažų sluoksnio stabilumas atsakingai patikrintas ir, esant reikalui, dažai pašalinti;
- nubėgimai rišamosiomis medžiagomis įsodrintose vietose pašalinti, naujas kalkių tinkas nuėsdinti;
- alyvos likučiai nuo betono pašalinti;
- silpnai besilaikantis tinkas bei mūras nuardyti ir atitinkamomis medžiagomis atstatyti;
- pelėsių nuo mineralinių pagrindų nuvalyti sodos tirpalu ir paviršiai apdoroti priemone nuo pelėsių „Schimmelknacker“ (Art. 620).

Grunto „Vega Grundierung“ sumaišymas

Geriausiai tinka 10 litrų talpos kibiras ir maišytuvas (gręžtuvas su maišikliu). Grunto pakuotės (250 g) turinį išmaišyti 2 litruose švaraus šalto vandens. Stebėti, kad visi grumsteliai būtų išmaišyti. Leisti apie 30 min. išbrinkti ir, dar kartą gerai išmaišius, atskiesti 6 litrais vandens.

Gruntavimas

Gruntą dengti tolygiai ir sodriai, kiek pagrindas gali sugerti. Negalima gruntą „Vega Grundierung“ purkšti arba dengti voleliu. Dažyti nuo apačios į viršų. Nepalikti nubėgimų. Perteklių (šlapiose blizgančiose vietose) pašalinti šluoste. Darbai galimi, esant temperatūrai ne žemesnei kaip 8°C. Sumaišytą gruntą reikia sunaudoti tą pačią dieną.

Džiūvimo laikas

Po maždaug 8 val. džiūvimo, esant temperatūrai ne žemesnei kaip 20°C ir oro drėgnumui apie 65 %, galimas dengimas Vega grupės dažais.

Suvartojimas

Priklausomai nuo paviršiaus sugeriamumo laipsnio 250 g miltelių pakanka padengti apie 40-60 m². Tikslus poreikis nustatomas kiekvienam konkrečiam objektui.

Pakuotė

Art. 2145 250 g 40-60 m².

Laikymas

Vėsioje (>0°C), sausoje vietoje laikomi milteliai gali būti patvarūs mažiausia 2 metus.

Įrankių valymas

Įrankius reikia tuoj pat po darbo išplauti vandeniu arba šiltu alyvuogių muilu (Marseiller Seife, Art. 220) šarmu.

Utilizacija

Skystus likučius į nuotekų sistemą nepilti, sausus galima išmesti į buitinių atliekų konteinerį, o tuščią tarą priduoti į antrinių žaliavų surinkimo punktą. Laikykitės nustatytų lakų ir dažų atliekų utilizacijos taisyklių.

Ženklimas

Nėra, nepavojingas.

Darbo saugos nurodymai

Galimi alergijos gamtinėms medžiagoms atvejai. Dažus iš natūralių ir nenuodingų medžiagų taip pat būtina laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.