

Kalkinis tinkas (vidutinio grūdėtumo) „Kalk Haftputz-fein“

Bendra informacija

Kalkinis tinkas „Kalk Haftputz-fein“ – universalus su pagerintomis paviršiaus sukibimo savybėmis vidutinės struktūros kalkinis tinkas skirtas vidaus darbams. Grūdelių dydis iki 0,8 mm. Šiuo tinku ypač paprasta tinkuoti ir padaryti norimą struktūrą. Sukietėjęs sulaiko vandenį.

Vartojimas

Šiuo mineraliniu tinku tinkuojami visi laikantys, sugeriantys paviršiai, gipso kartono ir gipso plaušo plokštės, betonas. Turėdamas aukštą šarmingumą (pH 13) tinkas veikia kaip natūralus fungicidas ir ypač tinka vonioms arba panašioms drėgnoms patalpoms. Tinkami pagrindai: įvairus neapdorotas mineralinis vidaus tinkas, betonas, akmuo, mūras, gipso kartonas, gipso plaušo plokštės. Tinka dažymui visais Kreidezeit sienų dažais „Wandfarben“, išskyrus klizinius dažus „Leimfarbe“. Idealiai tinka drėgnoms patalpoms, kuriose dažomų paviršių difuzinės savybės nepablogėja, o aukštas dažų šarmingumas neleidžia atsirasti pelėsiams.

Savybės

- milteliai maišomi su vandeniu;
- vidutinės struktūros;
- turi difuzinių savybių, leidžia sienai „kvėpuoti“;
- lengvai naudojamas;
- lengva struktūrizuoti;
- gerai dengiasi, nebūtina dažyti;
- natūraliai baltas dėl esančių marmuro grūdelių;
- be kvapo;
- idealus pagrindas sienų lazūrai;
- tinka, kaip pagrindas dekoratyviniams tinkui „Stuccolustro“;
- išlygina paviršius ir gerai tinka senųjų pastatų restauravimui;
- ant tinko galima be problemų dengti kalkinius dažus;
- sudėtyje natūralios medžiagos;
- be konservantų;
- galima tonuoti iki 5% žemės ir mineraliniais pigmentais.

Sudėtis

Kvarcinis smėlis, marmuro grūdėliai, marmuro kalkių hidratas, celiuliozė, kaolinas.

Paviršiaus paruošimas

- Pagrindas privalo būti švarus, sausas, tvirtas, neriebaluotas, neturėti dažus praleidžiančių ir dažančių medžiagų;
- labai sugeriantys, nevienodai sugeriantys ir lengvai byrantys pagrindai nugruntuoti kazeino gruntu;
 - seni nelaikantys dažai pašalinti, tapetų klizų likučiai kruopščiai nuplauti;
 - byrantys paviršiai nuodugnai nušluoti;
 - nubėgimai iššamosiomis medžiagomis įsodrintose vietose ir alyvos likučiai nuo betono pašalinti;
 - silpnai besilaikantis tinkas bei mūras nuardyti ir atitinkamomis medžiagomis atstatyti;
 - praleidžiantys ir dažantys pagrindai prieš tinkavimą padengti šelako izoliaciniu gruntu „Schellack-Isoliergrund“ (Art. 234).
 - lengvai byrantys ir įvairūs sugeriantys pagrindai (pvz., molio tinkas, gipso kartonas) privalo būti padengti kazeino gruntu „Kaseingrundierung“ (Art. 145).

Tinko sumaišymas

Pakuotės turinį išmaišyti nustatytame kiekyje švaraus šalto vandens, naudojant dažų maišytuvą. Leisti apie 15 min. išbrinkti ir prieš naudojimą dar kartą gerai išmaišyti. Paruoštas tinkas uždaroje talpoje išsilaiko daugelį savaičių.

Vandens poreikis

0,28-0,30 l / kg miltelių. Skiedinio paruošimu reikia užsiimti darbo vietoje, atsižvelgiant į tinkuojamo paviršiaus ypatumus. Reikalui esant, galima skiesti nedideliu vandens kiekiu.

Tinkavimas

Darbai galimi ne žemesnėje kaip 8°C temperatūroje. Tinkuoti mentėmis, glaistikliais, suformuojant norimą struktūrą. Sustengus nutrinti specialia kempine. Maksimalus sluoksnio storis 5 mm.

Tonavimas

Galima be problemų tonuoti iki 5% visais žemės, mineraliniais ir špinelio pigmentais, išskyrus Kaselio rudąjį „Casseler braun“ ir juodųjų vynuogių „Rebschwarz“. Dirbant su kitais pigmentais, būtina stebėti kalkių poveikį jų patvarumui. Pigmentus be

grumstelių reikia ištrinti nustatytame vandens kiekyje iki kalkinio tinko miltelių tirpinimo. Papildomam tonavimui reikia pigmentus ištrinti atskirai nedideliame vandens kiekyje ir po to juos sumaišyti su paruoštu tinku.

Džiūvimo laikas

Pakartotinai galima tinkuoti priklausomai nuo tinko storio, skaičiuojant po 24 val. sluoksnio 1 mm.

Suvartojimas

1 kg miltelių / m² kiekvienam tinko sluoksnio milimetrui. Tikslus poreikis nustatomas kiekvienam konkrečiam objektui.

Pakuotės

Art. 967 2,5 kg;
art. 968 10 kg;
art. 969 25 kg.

Laikymas

Vėsioje (>0°C) sausoje vietoje laikomi milteliai gali būti patvarūs mažiausiai 2 metus.

Utilizacija

Skystus likučius į nuotekų sistemą nepilti. Sausus galima išmesti į buitinių atliekų konteinerį, o tuščią tarą priduoti į antrinių žaliavų surinkimo punktą. Laikykitės nustatytų lakų ir dažų atliekų utilizacijos taisyklių.

Įrankių valymas

Įrankius reikia tuoj pat po darbo išplauti vandeniu.

Ženklimas

XI, dirginantis.

Darbo saugos nurodymai

Produktas dirgina odą, akis ir gleivinę. Patekus ant odos, nuplauti dideliu kiekiu vandens. Patekus į akis, jas su atmerktais vokais plauti keletą minučių po tekančio vandens srove. Esant ilgesniems negalavimams būtina kreiptis į gydytoją. Galimi alergijos gamtinėms medžiagoms atvejai. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.