

Poliravimo muilas „Glätteseife“

Bendra informacija

Marselio muilas gaminamas Marselyje nuo 17-ojo amžiaus, tačiau jo receptūra nepasikeitė iki šių dienų. Verdant šį muilą, naudojami alyvuodžių aliejai, dažniausiai – alyvuogių aliejus. Kad lengviau tirtų, jis smulkinamas. Naudojamas labai plačiai, nes jo sudėtyje nėra aktyvių, paviršių veikiančių dirbtinių medžiagų, konservantų ir kt. priedų. Pakankama šarminė reakcija pasižymintys, dekoratyviniais tinkais „Stuccolustro“, „Stucco Feinspachtel“ arba „Tadelakt“, tinkuoti paviršiai padengiami vandeniu atskiestu Marselio muilu. Šio muilo dalis pavirsta į kalkinį muilą, kuris suteikia paviršiui vandens ir nešvarumų atstumiančių savybių, nepažeidžiant turimų difuzinių, t.y. leidžiant paviršiui „kvepuoti“.

Vartojimas

Poliravimo muilas „Glätteseife“ naudojamas didelį blizgesio efektą duodančių dekoratyvinių tinku „Stuccolustro“, „Stucco Feinspachtel“ arba „Tadelakt“ padengtų paviršių apdorojimo užbaigimui.

Savybės

—tikotropinis (skystėja dėl mechaninio poveikio ir jam išnykus grįžta į pradinę būseną);
—skaidrus;
—atstumiantis vandenį ir nešvarumus;
—augalinės kilmės;
—be tirpiklių (tirpsta vandenyje).

Sudėtis

Marselio muilas (alyvuogių muilas) „Marseiller Seife“, aglomeruotas kalkių vanduo, silicio rūgštis.

Apdorojimas

Dekoratyvinis tinkas „Stuccolustro“:

Leisti dekoratyvinio tinko „Stuccolustro“ paskutiniam sluoksniui 1-2 val. džiuoti. Po to paviršių padengti muilo „Glätteseife“ tolygiu sluoksniu minkštu tamponu ir baigiant išblizginti „karšta mente“, naudojant venecijietišką mentę (Art. K 4227/4228) arba plieno mentę (Art. K 4225), kuri būtų įkaitinta karšta orapūte iki 60-80°C temperatūros. Mentės kaitinimą reikia periodiškai po neilgo laiko tarpo kartoti. Prasminga dirbti 2 mentėmis, kad viena iš jų dirbant, kita būtų kaitinama.

Dekoratyvinis tinkas „Tadelakt“:

Muilą „Glätteseife“ dengti minkštu teptuku. Po neilgo stingimo laiko poliruoti akmeniu. Atsiranda geresnis blizgesys, ir paviršius įgauna vandenį ir nešvarumus atstumiančių savybių, tinkančių drėgnoms patalpoms. Tinku „Tadelakt“ apdorotose patalpose, kurių paviršiai pastoviai aptaškomi vandeniu, 1-asis muilo sluoksnis privalo džiuoti 2-3 dienas ir tik po to dengiamas 2-asis muilo sluoksnis. Poliruojama ir blizginama plastiku padengtu minkštos medžiagos kamuoliu.

Tinku „Stuccolustro“, „Tadelakt“, „Stucco Feinspachtel“ padengtų paviršių valymas:

Nešvarumus valyti alyvuogių muilo „Marseiller Seife“ šarmu minkšta šluoste arba kempine.

Suvartojimas

Apie 50 ml / m².

Pakuotės

Art. 199 400 ml;

art. 200 800 ml.

Laikymas

Vėsioje (>0°C) vietoje sandariai uždarytas poliravimo muilas „Glätteseife“ gali būti patvarus mažiausiai 1 metus.

Ženklinimas

Nėra, nepavojinga.

Darbo saugos nurodymai

Saugotis, kad nepatektų į akis. Patekus, akis plauti su atmerktais vokais dideliu vandens kiekiu. Galimi alergijos gamtinėms medžiagoms atvejai. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Įrankių valymas

Įrankius reikia tuoj pat po darbo išplauti šiltu vandeniu.

Utilizacija

Sausus likučius galima išmesti į buitinių atliekų konteinerį arba panaudoti teptukų plovimui.