

# Ypatingai didelio sukibimo dažai/gruntas „GekkoSOL“

## Bendra informacija

Dažai/gruntas „GekkoSOL“ – tai vieno komponento balta, tik iš mineralinių užpildų, pigmentų ir rišiklių gaminama renovavimui skirta dažai/gruntavimo priemonė, paruošta naudojant silikatų. Tai skystų stiklų naujo tipo mišinys. Ypatinga sudėtis ir skystų stiklų derinys sukuria nepaprastai platų grynai mineralinių dažų pritaikymo spektrą. „GekkoSOL“ dažuose/gruntavime priemonėje naudojamas rišiklis – tai vandenyje ištirpintas silicio dioksidas (kvarcas), kurio savitasis paviršius lygus 500 m<sup>2</sup> vienam gramui. Toks didelis paviršius sąlygoja nepaprastai stiprias priekibos jėgas, todėl beveik ant visų pagrindų užtikrinamas patikimas sukibimas. Šis „GekkoSOL“ dažuose/gruntavimo priemonėje pritaikytas rišiklis jau šimtmečius naudojamas vyno ir vynuogių sulčių gamybos pramonėje kaip nusodinimo priemonė. „GekkoSOL“ pavadinimas parinktas pagal geokos drižių rūšies pavadinimą; tai drižai, turintys ant savo kojų milijonus plonųjų plaukelių, kurie suteikia drižiui galimybę pasinaudojant tuo pačiu sukibimo principu kabėti žemyn galva bei nenukristi ir nuo slidžių paviršių.

## Vartojimas

„GekkoSOL“ – tai ir dažai/gruntavimo priemonė, tinkama dengti mineralinius ir nemineralinius pagrindus (tame tarpe ir Kreidezeit firmos siūlomus dažus), ir mažo grūdėtumo faktūrinių viršutinių sluoksnių formavimo priemonė. Atliekant vidaus darbus „GekkoSOL“ tinka formuoti naujus ar atnaujinti esamus sluoksnius ant daugelio pagrindų:

- gipsiniai, kalkingo gipso, kalkingo cemento ar kalkingi tinkai;
- stipriai prikibę senųjų dažų su plastmasių komponentais sluoksniai, ypač – *dispersiniai dažai. Ant latekso dažų tinka tik tuo atveju, kai kontrolinio padengimo rezultatas teigiamas;*
- gipso kartono ir gipso pluošto;
- senieji dažai;
- betonas.

## Savybės

- gerai užpildantis pagrindo sluoksnis;
- spalva: balta;
- grūdėtumas: **1mm (GekkoSOL VOLL); 0,5 mm (GekkoSOL FEIN); lygaus dengimo (GekkoSOL Farbe).**
- pateikiama paruošta naudoti;
- tik mineralinės medžiagos.;
- vieno komponento;
- neįprastai didelis sukibimas su daugeliu pagrindų;
- geras dengiamumas;
- atspari rūgščių, šarmų ir daugelio tirpiklių poveikiui;
- labai geros difuzijos savybės;
- atspari vandens purslams;
- šarmai stabdo pelėsių atsiradimą;
- neturi savo sudėtyje organinių rišiklių;
- tankis: Maždaug 1,60 g/l;

## Sudėtis

Skystieji stiklai, silicio mineralai, kreida, talkas, titano dioksidas, boraksas, ksantananas, vanduo, celiuliozė, citrusinių vaisių konservavimo priemonė.

## Paviršiaus paruošimas

Pagrindas turi būti patvarus, švarus, sausas, tvirtas, neriebaluotas, jame neturi būti galinčių prasiskverbti ar dažančių sudedamųjų dalių.

- kruopščiai pašalinti senuosius klajinių dažų sluoksnius
- Ir kitus kreidos ar nepatvarius senuosius sluoksnius;
- kruopščiai nuplauti nuo pagrindo tapetų klajų likučius;
- kruopščiai pašalinti nuo paviršių dulkes, kruopščiai nuvalyti šepetėliu, jei paviršius šiek tiek bus;
- šlifuojant padidinti plastmasinių ar dažytų paviršių šiuurkštumą;
- patikrinti, ar gerai prikibę senųjų dažų sluoksniai, prireikus pašalinti;
- pašalinti ant betono nuo klojinių likusių alyvą;

- pašalinti atsilaisvinusias tinko ar mūro dalis, užtaisyti tapačia medžiaga;
- jei pagrinde yra prasiskverbiančių ar dažančių sudedamųjų

dalių, prieš dažant arba padengus pirmuoju sluoksniu jas reikia užblokuoti šelako izoliaciniu gruntu (produkto Nr. 234); – netinkami pagrindai: mediena, medžio drožlių plokštė, klijuota fanera dengta plokštė, kieta plaušo plokštė;

– naudojant sodos tirpalą nuvalyti pelėsiams padengtus iš mineralinių medžiagų suformuotus paviršius ir apdoroti „Schimmelknacker“ priemone nuo pelėsių (Art. 620).

– jei pagrindas yra labai smarkiai sugeriantis tinkas (reikia išbandyti sudrėkinant), pvz., įprastinis tinkas arba šiek tiek bus paviršius, reikia gruntuoti „Farbenwasserglas“ priemone (produkto Nr. 600, atskiedžiama vandeniu 1:1 santykiu). Gipsinius tinkus ir tinkus, kurių pažeistos vietos atnaujintos naudojant gipsą, būtina gruntuoti kazeino gruntu „Kaseingrundierung“ (produkto Nr. 145). Kiekvieną kartą prieš tvarkant paviršių toliau reikia palaukti maždaug 12 valandų.

## Atskiedimas

Prireikus panaudoti iki, maždaug, 10 % „GekkoSOL Verdünner“ skiediklio.

## Panaudojimas

„GekkoSOL“ dažus/gruntavimo priemonę būtina užtepti šepetėliu. Dengiant bet kokius sugeriančius pagrindus (pavyzdžiui, kalkingo cemento tinkas arba gipsinis tinkas) rekomenduojama atskiesti naudojant iki 10 tūrio procentų „GekkoSOL Verdünner“ skiediklio. Galima padengti sluoksniu bet kurių Kreidezeit firmos siūlomų sienų dažų.

## Tonavimas

Spalvą galima keisti panaudojant „Kreidezeit“ firmos siūlomus mineralinius pigmentus, dėti galima iki 10 svorio procentų. Oranžinio geležies oksido pigmento – tik iki 5 svorio procentų. Ryškesnės spalvos – pagal paklausimą. Prieš įmaišant į „GekkoSOL Verdünner“ skiediklį, pigmentus reikia kiek nusodinti. Labai ryškios spalvos užtikrinamos naudojant viršutiniam sluoksniui „Kreidezeit“ firmos siūlomus atitinkamos sodrios spalvos dažus.

## Pakuotės

Paruošta naudoti, plastmasiniuose kibiruose.

Produkto Nr. 142.0	1,6 kg	„GekkoSol Farbe“ (lygaus dengimo)
Produkto Nr. 142.1	8 kg	„GekkoSol Farbe“ (lygaus dengimo)
Produkto Nr. 142.2	16 kg	„GekkoSol Farbe“ (lygaus dengimo)
Produkto Nr. 133.0	1,6 kg	„GekkoSol FEIN“ (grūdėtumas 0,5 mm)
Produkto Nr. 133.1	8 kg	GekkoSol FEIN“ (grūdėtumas 0,5 mm)
Produkto Nr. 133.2	16 kg	GekkoSol FEIN“ (grūdėtumas 0,5 mm)
Produkto Nr. 135.0	1,6 kg	„GekkoSol VOLL“ (grūdėtumas 1 mm)
Produkto Nr. 135.1	8 kg	„GekkoSol VOLL“ (grūdėtumas 1 mm)
Produkto Nr. 135.2	16 kg	„GekkoSol VOLL“ (grūdėtumas 1 mm)

## Suvartojimas

Ant lygaus pagrindo:

- maždaug 200 g / m<sup>2</sup> „GekkoSOL Farbe“ kiekvienam sluoksniui;
- maždaug 300 g / m<sup>2</sup> „GekkoSOL FEIN“ kiekvienam sluoksniui;
- maždaug 500 g / m<sup>2</sup> „GekkoSOL VOL“ kiekvienam sluoksniui.

## Laikymas

Kai sandėliuojama esant teigiamai temperatūrai ir uždaroje taroje, neatidarytas talpas su „GekkoSOL“ dažais/gruntavimo priemone galima laikyti bent du metus. Nelaikyti esant didesnei nei 25 °C temperatūrai. Jei talpa dalinai praimta, uždaryti taip, kad nepatektų oras. Ant talpoje likusios medžiagos uždėti plėvelę, kad neišdžiūtų. Prieš uždarant pašalinti visus medžiagos likučius nuo dangčio ir talpos viršutinės briaunos.

## Utilizacija

Nepilti produkto likučių į nutekamuosius vandenius. Sudžiūvusius produkto likučius galima utilizuoti su buitinėmis atliekomis.

## Ženklimas

Nereikalingas, tai nėra pavojinga medžiaga.

## Darbo saugos nurodymai

Dirbant apsaugoti akis ir odą (apsauginės pirštinės, apsauginiai akiniai). Jei patenka į akis arba ant odos, skalauti dideliu kiekiu vandens ir, prireikus (jei patenka į akis), kreiptis į gydytoją. Apsaugoti paviršius, kurie nebus dengiami šia gruntavimo

## Ypatingai didelio sukibimo dažai/gruntas „GekkoSOL“

priemone, nuo tiškaly arba nedelsiant nuplauti užtiškusią gruntavimo priemonę vandeniu (galimybės, kad atsiras nebepašalinamos dėmės).

Atkreipti dėmesį, kad gali būti alergija nuo gamtinių medžiagų. „GekkoSOL“ dažai/gruntavimo priemonės neleistina skiesti vandeniu – leistina naudoti tik „GekkoSOL Verdünner“ skiediklį.

Laikyti taip, kad negalėtų paimti vaikai.

**„GekkoSOL“ dažams/gruntavimo priemonei skiesti prašome naudoti tik:**

---

Informacija apie produktą

**GekkoSOL**

Art. 137

Verdünner

---

### Sudėtis

Skystieji stiklai, vanduo.

### Pakuotės

Paruošta naudoti, plastmasiniuose buteliuose.

Produkto Nr. 137 1 litras

### Įrankių valymas

Panaudojus iškart valoma vandeniu.

### Laikymas

Kai sandėliuojama esant teigiamai temperatūrai ir uždaroje taroje, neatidarytas talpas su „GekkoSOL Verdünner“ skiedikliu galima laikyti bent du metus.

### Utilizacija

Nepilti produkto likučių į nutekamuosius vandenis. Sudžiūvusius produkto likučius galima utilizuoti su buitinėmis atliekomis.

### Ženklinimas

Nereikalingas, tai nėra pavojinga medžiaga.

### Darbo saugos nurodymai

Dirbant apsaugoti akis ir odą (apsauginės pirštinės, apsauginiai akiniai). Jei patenka į akis arba ant odos, skalauti dideliu kiekiu vandens ir, prireikus (jei patenka į akis), kreiptis į gydytoją. Apsaugoti paviršius, kurie nebus dengiami šia gruntavimo priemone, nuo tiškaly arba nedelsiant nuplauti užtiškusią gruntavimo priemonę vandeniu (pavojus, kad atsiras nebepašalinamos dėmės!). Atkreipti dėmesį, kad gali būti alergija nuo gamtinių medžiagų. Laikyti taip, kad negalėtų paimti vaikai!