

Vaškas ornamentavimui „Punisches Wachs“

Bendra informacija

Vaškas „Punisches Wachs“ – tai tepalo klampumo bičių vaško muilas. Bičių vaškas išlydomas, išvalomas ir tuoj pat specialiu metodu aktyviai anglimi ir jaurazemiu išbalinamas. Po to namų sąlygomis įmaišius potašo galima jį dalinai ištirpinti ir teptuku arba mentele padengti apdorojamą paviršių.

Vartojimas

Vaško „Punisches Wachs“ sluoksnis naudojamas, norint išgauti matinį arba blizgų (po poliravimo) vaizdą, paviršiams, kurie padengti:

- tinku „Stuccolustro“, „Stucco Feinspachtel“, „Tadelakt“;
- marmuro imitacija (dažai su marmuro milteliais);
- enkaustikos technika (tapyba vaško dažais; jie tepami įkaitinta metaline mentele ant gipsu padengto paviršiaus);
- dažais vidaus apdailai „Vega Wandfarbe“ (Art. 2105) arba klajiniais dažais „Leimfarbe“ (Art. 118).

Vaškas „Punisches Wachs“ naudojamas, kaip dažų „Vega Wandfarbe“ ir „Leimfarbe“ priedas.

Savybės

- pastos plastiškumo;
- be kvapo;
- be tirpiklių (tirpsta vandenyje);
- po poliravimo įgauna šilkinį blizgesį ir atstumiančių vandenį ir nešvarumus, antistatinių bei difuzinių savybių.

Sudėtis

Bičių vaškas išvalytas ir išbalintas nenaudojant chloro, potašas, vanduo.

Vaškavimas

(1). Dekoratyvinių tinkų „Stuccolustro“ ir „Feinspachtel“ paviršiai

Vaškas „Punisches Wachs“ dengiamas venecijietiška mente (Art. K 4227/4228) arba plieno mente (Art. K 4225) vienu arba keliais plonais sluoksniais. Išdžiūvus, poliruojama mente.

(2). Dekoratyvinio tinko „Tadelakt“ paviršiai

Vaškas „Punisches Wachs“ dengiamas ant išdžiūvusio paviršiaus plonu sluoksniu, naudojant lanksčią plastikinę arba japonišką mentę. Taip pat galima vaškuoti ir miuilo apdorotą paviršių. Išdžiūvus, poliruoti minkšta skiaute arba arklio plaukų šepečiu.

(3). Marmuro imitacijos paviršiai

Vaškas „Punisches Wachs“ ant dažais su marmuro milteliais išgauto atitinkamos marmuro imitacijos sluoksnio dengiamas (1) punkte aprašyta mente ir išdžiūvus dėl tolygaus blizgesio poliruojamas rankomis mente, minkšta šluoste, arklio plaukų šepečiu arba poliravimo prietaisu. (Dėmesio! Stiprus spaudimas ir didelės apkrovos (apsisukimai / min.) gali įkaitinti paviršių ir jam pakenkti). Vaškuotas paviršius tampa giliu, švytinčiu, panašiu į tikrą marmurą.

(4). Poliruojamų dažų paviršiai

Į dažus vidaus apdailai „Vega Wandfarbe“ bei „Leimfarbe“ dedama 15 % (dažų miltelių masės) vaško „Punisches Wachs“ (0,75 kg vaško + 5 kg dažų miltelių). Vaškas su dažais sumaišomas po išbrinkimo. Dažytus sienų paviršius išdžiūvus galima poliruoti. Tai suteikia jiems nuostabų šilkinį blizgesį.

Suvartojimas

Apie 30 ml / m².

Pakuotės

Art. 196 400 ml;
art. 197 800 ml.

Laikymas

Vėsioje (>0°C) ir sausoje vietoje sandariai uždarytas vaškas gali būti patvarus mažiausiai 1 metus.

Įrankių valymas

Įrankius reikia tuoj pat po darbo išplauti šiltu alyvuogių muilo „Marseiller Seife“ (Art. 220) šarmu.

Ženklinimas

Xi, dirginantis.

Darbo saugos nurodymai

Saugotis, kad nepatektų į akis. Patekus, akis plauti su atmerktais vokais dideliu vandens kiekiu ir kreiptis į gydytoją. Galimi alergijos gamtinėms medžiagoms atvejai. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Džiūvimo laikas

Vašku „Punisches Wachs“ be priedų padengtas paviršius išdžiūsta maždaug per 5-6 val., esant 20° C temperatūrai.